



Technisches Datenblatt VIA Estrich Grundierung



Produkteigenschaften

EMICODE EC 1PLUS:

- emissionsarm
- für den Innenbereich
- reststaubbündelnd

Untergründe

- Zementestrich 1:3
- Calciumsulfatgebundene Estriche pur

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit.
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen
- Calciumsulfatgebundene Estriche sind vor der weiteren Bearbeitung anzuschleifen und abzusaugen (Hinweis BEB)
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter
- Zementestriche müssen mind. 28 Tage alt sein, der Festigkeitsklasse F4 entsprechen und eine Restfeuchte von $\leq 1,8$ CM-%, calciumsulfatgebundene Estriche von $\leq 0,5$ CM-%, mit Fußbodenheizung $< 0,3$ CM-% aufweisen.
- Calciumsulfatestriche sind grundsätzlich entsprechend dem BEB Merkblatt „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritestrichen“ vorzubereiten.

Mischungsverhältnis

- Zementestrich 1:3 (1 Teil VIA Estrich Grundierung, 3 Teile Wasser)
- Calciumsulfatgebundene Untergründe unverdünnt auftragen

Verarbeitungsempfehlung

- VIA Grundierung ist ein sehr emissionsarmer Spezial-Dispersionsvorstrich und wird vor Gebrauch aufgerührt oder aufgeschüttelt
- Mit geeignetem Werkzeug wie z.B. Rolle, Pinsel oder Bürste pfützenfrei auf den trockenen Untergrund auftragen
- Auf stark saugfähigen Untergründen ist ein zweimaliger Auftrag empfehlenswert



Technische Daten

- Basis: Kunstharzdispersion
 - Farbe: weiß
 - Spez. Gewicht (Dichte): 1,0 kg/l
 - Lagerungstemperatur: nicht unter + 5 °C
 - Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: nicht unter + 5 °C
 - Materialverbrauch: 100 - 150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Auftragsgerät und Mischungsverhältnis
 - **ca. 12 Stunden auf zementären Untergründen trocknen (Zementestrich)**
 - **ca. 24 Stunden auf calciumsulfatgebundenen Untergründen trocknen**
- Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.

Verpackung

- 5 kg Kunststoffkanister

Lagerung

- trocken und frostfrei lagern
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im ungeöffneten Gebinde)
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen
- Mit Wasser angemischtes Material ist innerhalb 1 Woche zu verarbeiten

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Restmüll entsorgt werden

EMICODE

- EC 1PLUS: sehr emissionsarm

GISCODE

M-GF01 Grundanstrichstoff, farblos, wasserverdünnbar

Hinweise

- Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter



Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Zusätzliche Kennzeichnung:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH208

Enthält 1,2-Benzisothiazol 3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält ein Biozid um das Produkt zu schützen. Wirkstoff:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 2682-20-4.

Bitte verantwortungsvoll mit behandelten Waren umgehen.

Stand: März 2020



VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach

Tel. 06743 - 9 37 08 - 0
Fax 06743 - 9 37 08 - 20

mail@viaplatten.de
www.viaplatten.de